


## C193 Taffetas Carbone 193gr/m<sup>2</sup> 100cm 3K T300

<b>CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS</b>		<b>NOMINAL</b>
Poids total / <i>Mass per unit area</i>	g/m <sup>2</sup>	<b>193 ±5%</b>
Armure / <i>Weave</i>		Taffetas / <i>Plain</i>
Compatibilité/ <i>Compatibility</i>		Epoxy

<b>CONSTRUCTION</b>		<b>CHAINE / WARP</b>	<b>TRAME / WEFT</b>
Nature de la Fibre / <i>Fiber description</i>		HR Carbon Fiber Toray T300 – 3K 200 tex	HR Carbon Fiber Toray T300 – 3K 200 tex
Nombre de fils / <i>Thread count</i>	par cm / ends /cm	4.8	4.8
Distribution du poids / <i>Weight distribution</i>	g/m <sup>2</sup>	96	96
	%	50	50
Epaisseur / <i>Thickness</i>		0,20mm ± 2.5%	

<b>CONDITIONNEMENT / PACKAGING</b>		<b>NOMINAL</b>
Largeur standard / <i>Standard width</i>	mm	1000 ± 2.5%
Longueur approx/ <i>Approx length</i>	ml	100
Poids rouleau / <i>Roll weight</i>	kg	20



Note : Technical information furnished is based on laboratory findings and believed to be correct. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

L'information technique fournie est basée sur les résultats de labortaoire et considérées comme exactes. Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur